



G.A. N. 850 EP-2

GRASA PARA RODAMIENTOS Y MECANISMOS SOBRECARGADOS

Grasa de litio de diferentes consistencias, para toda clase de rodamientos que trabajen a cargas muy elevadas. Contiene aditivos E.P. (Extrema Presión).

ENVASES

Existen distintas capacidades de suministro. Consultar con el Dpto. Comercial.

PRECAUCIONES

- Las normales en el empleo y manipulación de lubricantes.
- Evitar los excesos de grasa, así como una excesiva frecuencia de engrase.
- Mantener el envase cerrado para evitar su contaminación.
- Evitar mezclar esta grasa con otras de base distinta.

CARACTERISTICAS FISICO-QUIMICAS

Tipo de jabón	Litio
Consistencia NLGI	2
Penetración sin trabajar, 25°C	265/295
Estabilidad mecánica	-20/+45
Punto de gota, °C	Mín.180
Viscosidad dinámica a 25°C, (mPa.s)	3500 – 5500
Carga de soldadura (Kg)	Mín. 250
Tipo de aceite	Mineral
Viscosidad dinámica a 25°C, (mPa.s)	3000 – 5000
Viscosidad cinemática, (cSt)	
- a 40°C	93
- a 100°C	10.3
Estabilidad mecánica	-20/+45
Carga Timken, Lb	Mín. 50
Estabilidad a la oxidación, 100°C (bar)	Máx. 0.55
Resistencia lavado al agua, (%)	Máx. 4
Ensayo corrosión EMCOR	Máx. Grado 1
Corrosión cobre 24h/100°C,	Máx. 1 b
Temperatura de trabajo, °C	-25/+120