OXAC-20

COD. 0172 BITUBO OXÍGENO-ACETILENO 20 BAR

APLICACIONES Y PROPIEDADES

Tubo fabricado en continuo muy ligero y flexible. Especialmente concebido para tareas de soldadura, oxicorte y técnicas afines en la industria de astilleros y construcción. Garantizada la adherencia perfecta mediante la extrusión conjunta.

COMPOSICIÓN

Tubo interior: Caucho sintético negro liso.
Refuerzo: Trenzado sintético de gran tenacidad.
Cubierta exterior: Caucho sintético azul y rojo liso resistente a la abrasión, intemperie y a las condiciones de utilización severas.

Código	Ø Interior		Ø Ext.	Espesor	Peso	Presión Trabajo		Radio curva	Long. rollo
	inch	mm	mm	mm	kg/m	bar	PSI	mm	m/rollo
01720606	1/4" + 1/4"	6 + 6	13	3,50	0,270	20	300	30	100
01720809	5/16" + 3/8"	8 + 9	16	4,00	0,450	20	300	40	100

Nota: Se puede suministrar cortada a medida.
Factor de seguridad: 3:1
Temperatura: -25ºC a +70ºC
Marcaje: ISO 3821 (2.0 Mpa) 20 BAR MS "AÑO" OXAC-20 TWIN (ØINTx ØEXT)
Tipo de marcaje: Letras en color blanco.
Norma: ISO 3821 - EN 559