



APLICACIONES Y PROPIEDADES

Tubo fabricado en continuo muy ligero y flexible. Especialmente concebido para tareas de soldadura, oxicorte y técnicas afines en la industria de astilleros y construcción. Garantizada la adherencia perfecta mediante la extrusión conjunta.

COMPOSICIÓN

Tubo interior:	Caucho sintético negro liso.
Refuerzo:	Trenzado sintético de gran tenacidad.
Cubierta exterior:	Caucho sintético azul y rojo liso resistente a la abrasión, intemperie y a las condiciones de utilización severas.

Código	Ø Interior		Ø Ext.	Espesor	Peso	Presión Trabajo		Radio curva	Long. rolo
	inch	mm				mm	mm		
01720606	1/4 + 1/4	6 + 6	12	3,00	0,270	20	300	30	100
01720809	5/16 + 3/8	8 + 9	16	4,00	0,450	20	300	40	100

Nota:	Se puede suministrar cortada a medida.
Factor de seguridad:	3:1
Temperatura:	-25°C a +70°C
Marcaje:	ISO 3821 - EN 559 (2.0 Mpa) 20 BAR SOMAFLEX "AÑO" OXAC-20 TWIN (ØINTx ØEXT)
Tipo de marcaje:	Letras en color blanco.
Norma:	ISO 3821 - EN 559